

HM-11 锤纹剂

★ **概 述** HM-11为硅酮锤纹助剂，少量添加以增加涂膜表面立体锤纹效果。

★ 典型物性	外观	无色透明液体
	有效成份	高分子硅酮化合物
	有效物含量	约10%
	溶剂	二甲苯
	比重	0.87

★ **特性与用途** • 可呈现花纹立体效果

★ **适用范围** • 溶剂型铝粉漆，如烤漆、调合漆喷漆

★ **添加量与使用方法** 添加量极少，需稀释，通常加量在0.05-0.5%，可用芳香族溶剂如二甲苯或甲苯、矿物油及酮等稀释。

★ **储 存** 产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射，贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

★ **安 全** 需小心操作，避免接触皮肤和眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性