

洛克伍德ROCKWOOD安巴色粉

品名	Fe ₂ O ₃ %	MnO ₂ %	平均粒径 μm	振实密度 g/ml	吸油量 g/100g	通过+325目 %	H ₂ O%	颜色
BL-30	99Fe ₃ O ₄ %	-	0.30	0.80 (松密度)	0.80 (松密度)	99.00	0.15	黑色
BR-45	40-50	7	1.80	0.55	47	99.90	2.50	棕色
BR-46	46	14	2.00	0.60	35	99.95	2.50	棕色
BR-50	50	10	1.80	0.50	45	99.95	2.50	棕色
BR-54	49-54	10	2.00	0.55	54	99.90	2.50	棕色
BR-55	55	10	1.80	0.55	40	99.95	2.50	棕色
BR-62	58-62	9	1.80	0.50	44	99.90	2.50	棕色
GR-60	99Cr ₂ O ₃ %	-	0.60	1.10 (松密度)	23	99.00	0.20	绿色
RE-15	97	-	0.40	4.90 (比重)	15	99.995	0.50	红色
YE-35	86	-	0.55	4.20 (比重)	40	99.95	0.70	黄色

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性