

S-75固化剂

★ 概述	S-75为多官能基的芳香族聚异氰酸酯加成物，可与含有OH基树脂产生架桥反应，配制成双组份PU涂料，为环保型无苯聚氨酯固化剂。	
★ 典型物性	有效物含量	75 ± 2%
	外观	清澈透明液体
	粘度	Z ₁ ~Z ₃ (Gardner 25°C)
	NCO	12 ± 0.5%
	溶剂	EAC
	游离TDI	1.5%
★ 特性与用途	可与醇酸树脂、合成脂肪酸树脂、丙烯酸树脂及饱和聚脂树脂配比制成双组份PU涂料，相溶性佳、硬度佳、密著性佳、耐化学性等。	
★ 适用范围	<ul style="list-style-type: none"> • 木器、金属、塑胶二液型涂料 • 与本公司出品的S-61, S-50配比使用，可制得更高档质量的亮光，哑光面漆。 	
★ 注意事项	稀释溶剂水份不能超过0.05%。	
★ 储存	储存请务必放置于室内，并远离水气、火气、高温，有效保存期限六个月。	
★ 安全	小心取用，避免接触皮肤和眼睛。其它资料请参考物质安全资料表。	